

Литьевой ПНД Т60-475-119



Описание

Полиэтилен низкого давления высокой плотности Т60-475-119

Характеристики "Полиэтилен низкого давления высокой плотности Т60-475-119"	
Прочность при разрыве, МПа, не менее	17,0 (167)
Относительное удлинение при разрыве,%	Не нормируется
Коэффициент соотношения ПТР (ПТР(21,6 кг) / ПТР(2,16 кг))	20 - 35
Показатель текучести расплава, г/10 мин (при 190°С и 2,16 кг)	6,00 - 9,00
Стойкость к растрескиванию, ч.	Не нормируется
Плотность при 20 С, кг/м3	0,960 - 0,966
Количество включений, шт., не более	10
Рецептура стабилизации	Антацид, антиоксидант, термостабилизатор, диспергатор

Предел текучести при растяжении, МПа, не менее	28
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более	±15
Плотность при 23 С, кг/м3	0,958 - 0,965

Адрес: 160025, г. Вологда, Конева 15, 3 этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»
Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00

Отдел продаж:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60
e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:

Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14
Телефон: [+7 \(499\) 649-45-99](tel:+7(499)649-45-99)

Технический отдел:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67
e-mail: tex.dir@plasticmachinery.ru

Отдел логистики:

Телефон: 8 (991) 472-10-06
e-mail: aa@plasticmachinery.ru

Отдел кадров:

Телефон: 8(991) 474-41-42
e-mail: natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru

Отдел маркетинга:

Телефон: 8 (8172) 26-51-96
e-mail: nelly.redkina@plasticmachinery.ru

Бухгалтерия:

Телефон: 8 (8172) 23-99-12
e-mail: glavbuh@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:

Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)
Tel: +86-13916634375;
e-mail: kacian0418@hotmail.com