

Трубный ПНД Inpipe 100



Описание

Марка: Inpipe 100 черный

Партнр: T1184007B

Количество: 106,7 тонна

№	Показатели	Норма	Метод испытания	Результаты анализа
1	Скорость текучести расплава (5 кг загрузки), г/10мин	0,25-0,35	TDS-ISO 1133 D	0,34
2	Плотность, г/см3	957-961	TDS-ISO 1183-1	958,3
3	Прочность при растяжении на пределе текучести (50мм/мин), МПа, не менее	21	TDS-ISO 527-1	23,7
4	Удлинение при разрыве,% не менее	600	TDS-ISO 527-1	680
5	Температура размягчения по методу Вика (1 кг), °C, не менее	120	TDS-ISO 306 123	123
6	Испытание по методике Bell Telephone на сопротивление растрескиванию при нал ряже и и (Соп роти вл ен не растрескиванию под воздействием окружающей среды (CPBO) F50 при 50°C, при 100% концентрации), час, не менее	1000	T\$-A\$TM D 1693	1000

Адрес: 160025, г. Вологда, Конева 15, З этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»

Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00

Отдел продаж:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60
e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:
Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14
Телефон: [+7 \(499\) 649-45-99](tel:+7(499)649-45-99)

Технический отдел:
Телефон: 8 (8172) 57-83-67
e-mail: tex.dir@plasticmachinery.ru

Отдел логистики:
Телефон: 8 (991) 472-10-06
e-mail: aa@plasticmachinery.ru

Отдел кадров:
Телефон: 8(991) 474-41-42
e-mail: natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru

Отдел маркетинга:
Телефон: 8 (8172) 26-51-96
e-mail: nelli.redkina@plasticmachinery.ru

Бухгалтерия:
Телефон: 8 (8172) 23-99-12
e-mail: glavbuh@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:
Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)
Tel: +86-13916634375;
e-mail: kacian0418@hotmail.com