

Трубный ПП ДЗ 5072



Описание

Марка: LH-5072-03.0

Количество: 113,075 тонн

Партия: T21812G7

№	Показатели	Норма	Метод испытания	Результаты анализа
1	Показатель текучести расплава (при 230°C, 2,16 кг), г/10мин	3,0-4,0	T§-ASTMD 1238	3,23
2	Плотность, г/см ³	0,90-0,91	T§-ASTM D 792	0,902
3	Предел текучести при растяжении (при 50мм/мнн), МПа, не менее	33	T§-ASTM D 638	35,91
4	Относительное удлинение при пределе текучести (при 50мм/мнн), %, не менее	7,6	T§-ASTM D 638	8,37
5	Модуль упругости при изгибе (1% секущий) при 1,4 мм/мин, МПа, не менее	1275	TS-ASTMD790	1455,58
6	Ударная прочность по Изоду с надрезом (при 23°C), Дж/м, не менее	30	T§-ASTM D 256	37,39

Адрес: 160025, г. Вологда, Конева 15, 3 этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»

Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00

Отдел продаж:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60

e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:

Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14

Телефон: [+7 \(499\) 649-45-99](tel:+7(499)649-45-99)

Технический отдел:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67

e-mail: tex.dir@plasticmachinery.ru

Отдел логистики:

Телефон: 8 (991) 472-10-06

e-mail: aa@plasticmachinery.ru

Отдел кадров:

Телефон: 8(991) 474-41-42

e-mail: natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru

Отдел маркетинга:

Телефон: 8 (8172) 26-51-96

e-mail: nelly.redkina@plasticmachinery.ru

Бухгалтерия:

Телефон: 8 (8172) 23-99-12

e-mail: glavbuh@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:

Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)

Tel: +86-13916634375;

e-mail: kacian0418@hotmail.com