

Трубный ПП TRPD30S



Описание

№	Наименование показателя	Норма для марок
		TRPD30S
1	Объемная скорость расплава (показатель текучести расплава), г/10мин	2,7-3,7
2	Индекс пожелтения полимерных гранул, не более	2
3	Размерность гранул, шт/г	40-60
4	Равномерность гранул, %, не более	50
5	Модуль упругости при изгибе, Н/мм ² , не менее	1300
6	Предел прочности при растяжении в пределе текучести, Н/мм ² , не менее	30
7	Относительное удлинение при растяжении в пределе текучести, %, не менее	11
8	Ударная прочность по Изоду (с надрезом при 230С), кДж/м ² , не менее	4,5

9	Температура размягчения по Вика (10Н), 0С, не менее	145
10	Температура допустимой деформации при 0,46 МПа, 0С, не менее	110
11	Термоокислительная стабильность при 1500С (в среде воздуха), час, не менее	360
12	Определение числа и размеров гелей в полиолефинах, не более дефекты >0,2 мм дефекты 0,7-1,5 мм дефекты 1,5-2,5 мм дефекты > 2,5 мм	-
13	Помутнение полиолефиновых пластин и пленок	-

Адрес: 160025, г. Вологда, Конева 15, 3 этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»

Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00

Отдел продаж:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60

e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:

Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14

Телефон: [+7 \(499\) 649-45-99](tel:+74996494599)

Технический отдел:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67

e-mail: tex.dir@plasticmachinery.ru

Отдел логистики:

Телефон: 8 (991) 472-10-06

e-mail: aa@plasticmachinery.ru

Отдел кадров:

Телефон: 8(991) 474-41-42

e-mail: natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru

Отдел маркетинга:

Телефон: 8 (8172) 26-51-96

e-mail: nelly.redkina@plasticmachinery.ru

Бухгалтерия:

Телефон: 8 (8172) 23-99-12

e-mail: glavbuh@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:

Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)

Tel: +86-13916634375;

e-mail: kacian0418@hotmail.com